

CHUGOKU

ANTI-CORROSION PAINT

สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซีประสิทธิภาพสูง
ปกป้องและยืดอายุการใช้งาน

- EPICON ZINC HB -2
- EPICON ZINC SC B-2
- EPICON HS NP
- EPICON HB NP
- EPICON HB CL

CHUGOKU

MARINE & HEAVY DUTY COATING

ANTI-CORROSION PAINT

สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซีประสิทธิภาพสูง ปกป้องและยืดอายุการใช้งาน

EPICON ZINC HB-2

2 component epoxy zinc rich primer based on epoxy polyamide contain with high volume of metallic zinc. Paint film gives good adhesion, toughness, hardness for abrasion resistance and also suitable for high temperature work. It has excellent of anti-corrosive property and very longer service life that is recommended for structural steel, pipe, external tank, offshore projects and etc.

อีพิกอน ซิงค์ เอชบี 2

สีรองพื้นกันสนิมซึ่งประกอบด้วยอีพ็อกซีโพลีเอไมด์ ร่วมกับผงโลหะสังกะสีปริมาณสูง เหมาะกับงานเหล็กที่ต้องการความทนทานต่อการเกิดสนิมในระดับสูงมากทั้งยังสามารถใช้กับชิ้นงานที่มีความร้อนสูงได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานพิเศษ ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับระบบสีอีพ็อกซีหรือใช้งานร่วมกับสีทับหน้าโพลียูรีเทน เหมาะกับงานโครงสร้างเหล็กต่างๆ ภายนอก ถึงบรรจุน้ำมัน ถึงบรรจุสารเคมี งานโครงสร้างงาน Offshore และงานท่อเหล็กต่างๆ เป็นต้น

EPICON ZINC SC B-2

2 component epoxy zinc rich primer based on epoxy polyamide contain with high volume of metallic zinc. Paint film gives a good adhesion, toughness and good hardness for abrasion resistance. It has excellent of anti-corrosive property and very longer service life.

อีพิกอน ซิงค์ เอชซี บี 2

สีรองพื้นกันสนิมซึ่งประกอบด้วยอีพ็อกซีโพลีเอไมด์ ร่วมกับผงโลหะสังกะสีปริมาณสูงเหมาะกับงานเหล็กที่ต้องการความทนทานต่อการเกิดสนิมในระดับสูงพิเศษ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับระบบสีอีพ็อกซีหรือใช้งานร่วมกับสีทับหน้าโพลียูรีเทน เหมาะกับงานโครงสร้างเหล็กต่างๆ ภายนอก ถึงบรรจุน้ำมัน ถึงบรรจุสารเคมี งานโครงสร้างและเปลือกเรือเคาน์เตอร์คาถ์ และงานท่อเหล็กต่างๆ ที่ต้องการความทนทานสูง เป็นต้น



**EPICON HS NP**

The Reddish brown or Grey epoxy primer 2 components with high solid, based on epoxy polyamide contain with zinc phosphate pigment. Paint film gives a good adhesion, toughness and good hardness for abrasion resistance. It has excellent of anti-corrosive property and long service life. It can be a primer of Duplex system for galvanized steel.

EPICON HB NP

The Reddish brown or Grey epoxy primer 2 components with high build, based on epoxy polyamide contain with zinc phosphate pigment. Paint film gives a good adhesion, toughness and good hardness for abrasion resistance. It has excellent of anti-corrosive property and long service life. It can be a primer of Duplex system for galvanized steel.

EPICON HB CL

High build epoxy polyamide primer 2 components contain with special rust preventing pigment. It's effective good properties of rust-preventing, adhesion, toughness and hardness for abrasion resistance. It is suitable used for structural steel, steel pipe, external tank and marine hull/structure.

อีพ็อกซี เอชเอส เอ็นพี

สีรองพื้นกันสนิมประกอบด้วยอีพ็อกซีโพลีอะไมด์ชนิดปริมาณเนื้อสีสูงมากพิเศษ ร่วมกับผงโลหะสังกะสีฟอสเฟต เหมาะกับงานเหล็กที่ต้องการความทนทานต่อการเกิดสนิมสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อใช้งานร่วมกับสีทับหน้าที่เหมาะสม สามารถใช้ร่วมกับระบบสีที่ใช้เคลือบบนพื้นผิวกล้าไนซ์เพื่อเป็นสีรองพื้นของระบบ คูเพิล็กซ์ ซิสเต็ม

อีพ็อกซี เอชบี เอ็นพี

สีรองพื้นกันสนิมประกอบด้วยอีพ็อกซีโพลีอะไมด์ชนิดเคลือบหนาพิเศษในครั้งเดียว ร่วมกับผงโลหะสังกะสีฟอสเฟต เหมาะกับงานเหล็กที่ต้องการความทนทานต่อการเกิดสนิมสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อใช้งานร่วมกับสีทับหน้าที่เหมาะสม สามารถใช้ร่วมกับระบบสีที่ใช้เคลือบบนพื้นผิวกล้าไนซ์เพื่อเป็นสีรองพื้นของระบบ คูเพิล็กซ์ ซิสเต็ม

อีพ็อกซี เอชบี ซีแอล

สีรองพื้นกันสนิมชนิดเคลือบหนาพิเศษในครั้งเดียว ประกอบด้วยสารเรซินอีพ็อกซีและน้ำยาแห้งแข็งร่วมกับผงกันสนิมชนิดพิเศษให้การยึดเกาะกับผิวโลหะได้ดีมาก ฟิล์มสีมีความเหนียวและแข็งแรงทนต่อการขีดถูและทนทานต่อการเกิดสนิมได้ดี ใช้ร่วมกับระบบสีอีพ็อกซีทับหน้าสำหรับงานภายในและโพลียูรีเทนสำหรับงานภายนอก เหมาะกับงานกลุ่มโครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็ก ถึงเหล็ก หรือโครงสร้างของเรือเหล็กทุกชนิด

ANTI-CORROSIVE PAINT

ข้อมูลจำเพาะ / การใช้งานด้านเทคนิค
TECHNICAL DATA / PROPERTIES

| ชื่อผลิตภัณฑ์ PRODUCT NAME | ชนิด TYPE | สี COLOUR | ปริมาณของแข็ง โดยปริมาตร SOLID BY VOLUME | ความหนาฟิล์มแห้ง (ไมครอน) DRY FILM THICKNESS (Microns) | การปกคลุม พื้นผิว (ทฤษฎี) (ตารางเมตร/ลิตร) COVERAGE (SQ.M/LITRE) | ระยะเวลาแห้งตัว ก่อนทาสีชั้นต่อไป ที่ 30°C (ชั่วโมง) PAINT INTERVAL at 30°C (HRS) | ทินเนอร์ THINNER ปริมาณการเจือจาง (THINNING) | สีรองพื้น ที่แนะนำ PRIMER OR UNDERCOAT |
|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
| EPICON ZINC HB-2 | สีรองพื้นกันสนิม ซิงค์ริช อีพ็อกซี่ชนิด ความหนาสูง EPOXY ZINC RICH PRIMER HIGH BUILD | เทา GREY | 57% | 80 | 7.14 | 6 | CMP-31 0-15% โดยปริมาตร CMP-31 0-15% By volume | - |
| EPICON ZINC SC B-2 | สีรองพื้นกันสนิม ซิงค์ริช อีพ็อกซี่ EPOXY / POLYAMIDE ZINC RICH PRIMER | เทา GREY | 53% | 80 | 6.62 | 6 | CMP-31 0-15% โดยปริมาตร CMP-31 0-15% By volume | - |
| EPICON HS NP | สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ ชนิดเนื้อสีมากพิเศษ ผสมผงซิงค์ฟอสเฟต LOW VOC AND HIGH SOLID EPOXY / POLYAMIDE ZINC PHOSPHATE | เทา, เทาอ่อน น้ำตาลแดง GREY, LIGHT GREY REDDISH BROWN | 75% | 150 | 5.0 | 8 | CMP-31 0-15% โดยปริมาตร CMP-31 0-15% By volume | - |
| EPICON HB NP | สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ ชนิดความหนาสูง ผสมผงซิงค์ฟอสเฟต HIGH BUILD EPOXY POLYAMIDE PRIMER ZINC PHOSPHATE | เทา, ชมพู น้ำตาลแดง GREY, PINK, REDDISH BROWN | 58% | 125 | 4.63 | 8 | CMP-31 0-15% โดยปริมาตร CMP-31 0-15% By volume | - |
| EPICON HB CL | สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี่ ชนิดความหนาสูง ผสมผงซิงค์ออกไซด์ HIGH BUILD EPOXY POLYAMIDE PRIMER | ส้มแดง REDDISH ORANGE | 55% | 125 | 4.41 | 8 | CMP-31 0-15% โดยปริมาตร CMP-31 0-15% By volume | - |



TOA-CHUGOKU PAINTS CO., LTD.
บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด

สำนักงาน : 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. +66-(0)2-260-2701 ถึง 8 แฟกซ์. +66-(0)2-260-2700
โรงงาน : 110 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร. +66-(0)38-570498-9 แฟกซ์. +66-(0)38-570000

Head Office : 159 Sermmit Tower, 19th Floor, Soi Sukhumvit 21, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +66-(0)2-260-2701 to 8 Fax. +66-(0)2-260-2700
Factory : 110 Moo 5, Wellgrow Industrial Estate, Bangna-Trad Road, KM. 36, Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao 24130 Thailand
Tel. +66-(0)38-57-0499, 0501 Fax. +66-(0)38-57-0500
www.toa-chugoku.com